

Produktinfoblatt:

# glimtrex® Hartwachs-Öl Colour Top

## Produktbeschreibung

glimtrex® Hartwachs-Öl **Colour Top** eignet sich für alle Hölzer, die mit farbigem glimtrex® Hartwachs-Öl oder dem glimtrex® Farbsystem behandelt werden, um so Ihren Wunschton unverändert zu erhalten:

## Eigenschaften

- nur in Verbindung mit glimtrex® Hartwachs-Öl farbig oder dem glimtrex® Farbsystem zu verwenden.
- höchster Schutz gegen Vergilbung / Dunkelvergilbung bei weiß geölten Holzfußböden
- sehr hohe Beständigkeit gegen Langzeitverfärbung bei farbig geölten Holzfußböden
- erfüllt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DiBt)
- rutschhemmende Oberfläche: unter Zusatz unseres glimtrex® Härters für öffentliche Gebäude (R10) geeignet
- offen- bis geschlossenenporige Oberfläche je nach Auftragsmenge möglich
- geeignet für Holz-, Kork-, OSB-Fußböden, Leimhölzer, Küchenarbeitsplatten und Treppen
- frei von Holzschutzmitteln
- geruchsmild
- schmutzunempfindlich
- reißt und blättert nicht
- geprüft nach DIN 68861-1B: widerstandsfähig gegen Wein, Kaffee, Cola, Tee, Bier etc.
- erfüllt DIN EN 71-3: Sicherheit von Spielzeug.
- einfach zu pflegen und zu reinigen mit glimtrex® Floor-Care.
- einfache Auffrischung mit glimtrex® Wax-Polish.
- empfehlenswert für Hausstauballergiker: behandelte Oberfläche ist leicht von Staub und Schmutz zu reinigen

## Auftrag Colour Top

Tragen Sie ca. 60 bis 80g/m<sup>2</sup> (abhängig von der Auftragsform und der Holzart) glimtrex® Colour Top gleichmäßig mit einer kurzfloorigen glimtrex® Rolle auf.

Achten Sie darauf, dass Sie ohne Druck rollen. Rollen Sie erst quer und anschließend längs zur Faserrichtung des Holzes.

Rolle, die mit frischem Material getränkt ist, niemals auf frisch behandelten Stellen ansetzen. Profis können auch mit einem Spachtel arbeiten.

Lassen Sie das glimtrex® Colour Top trocknen.

Sorgen Sie für eine ausreichende warme Be- und Entlüftung um den Trocknungsvorgang zu beschleunigen (Kälte und Luftfeuchtigkeit verzögern diesen).

Nach der Trocknung über Nacht ist die Oberfläche vorsichtig begehbar.

Nach 24 Stunden kann der Raum wieder voll genutzt werden (Endhärte nach ca. 7 Tagen). Die klassische Applikation ist insbesondere auch empfehlenswert für Kork, OSB und stark offeneporige Hölzer (wie z.B. Eiche).

Sollte Ihnen die Oberfläche zu rau sein, schleifen sie diese bitte mit einem 100/120er Gitter an und tragen erneut mit einer Rolle dünn glimtrex® Colour Top auf.

## Behandlung im professionellen Bereich

Mischen Sie glimtrex® Colour Top mit 5% glimtrex® Härter.

Da die Verarbeitungszeit nur 45 Minuten beträgt, mischen Sie niemals mehr Material an als Sie in 45 Minuten verarbeiten können.

Tragen Sie bitte 40 bis 80g/m<sup>2</sup> glimtrex® Colour Top mit einer kurzfloorigen Rolle, wie oben beschrieben, auf.

Lassen Sie das glimtrex® Colour Top trocknen.

Nach 24 Stunden ist die Fläche begehbar, nach 7 Tagen ist die Endhärte erreicht.

Durch den Zusatz unseres glimtrex® Härters wird die Oberfläche noch strapazierfähiger und rutschhemmender (R10).

## Regelmäßige Reinigung

- losen Staub entfernen Sie mit einem Besen oder Staubsauger
- zur regelmäßigen feuchten Reinigung und Pflege empfehlen wir glimtrex® Floor-Care, für normale Verschmutzungen geben Sie 25-50 ml zu 5 Liter Wasser
- bei stärkeren Verschmutzungen erhöhen Sie die Dosis
- bei sehr starken Verschmutzungen empfehlen wir unseren glimtrex® Remover und das glimtrex® Intensive Care

## Auffrischung des Bodens

- kleine Laufspuren und leichte Kratzer können Sie mit glimtrex® Colour Top entfernen
- in Frage kommende Stelle mit einem Scotch-Pad bearbeiten und anschließend dünn glimtrex® Colour Top auftragen
- nach 4 bis 8 Stunden ist der Boden wieder begehbar
- bei ganzflächiger Behandlung verwenden Sie bitte unser glimtrex® Wax-Polish
- nach 8 Stunden ist der Boden wieder begehbar
- ebenso möglich ist eine Auffrischung mit unserem glimtrex® Intensive Care. Der Auftrag erfolgt mit einem handelsüblichen Wischmopp

## Reparatur von Oberflächen

- beschädigte Stellen mit Schleifpapier (150er Körnung) in Faserrichtung ausschleifen
- anschließend verwenden Sie eine Körnung bis 280
- auf die angeschliffene Stelle glimtrex® Colour Top verwenden
- bei kleineren Beschädigungen glimtrex® Colour Top mit einem fusselreifen Baumwolltuch einpolieren
- bei großflächigen Reparaturen gehen Sie wie bei der „Klassischen Behandlung“ vor

## Verbrauch

1 Liter reicht für bis zu 20 m<sup>2</sup> je nach Holzart, Saugkraft und Oberflächenbehandlung.

## Technische Daten

Gebindegröße: 2,5 Liter

**Lappen, die mit Hartwachsölprodukten in Berührung kommen, sind auszuwaschen und zum Trocknen auf einer Leine auszubreiten, da Selbstentzündungsgefahr besteht.**

Die Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren! Wegen der hohen Reaktivität achten Sie bitte auf Hautbildung vor der Verarbeitung und nehmen diese ggf. ab.

Bitte beachten Sie die neuesten Sicherheitsdatenblätter. Diese finden Sie im Internet unter [www.glimtrex.de/downloads](http://www.glimtrex.de/downloads).

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.