

Produktinfoblatt:

# glimtrex® Active-Hartwachs-Öl + Activator

## Produktbeschreibung

glimtrex® Active-Hartwachs-Öl ist auf Basis von Leinöl, Sonnenblumenöl, Jojobaöl und mit natürlichem Öl modifizierten Alkydharz mit Bienen-, Carnauba- und Candelillawachs hergestellt.

## Eigenschaften

- Giscode Ö40 (Lösemittelanteil >15%)
- Trocknet auch in geschlossenen Räumen und bei erhöhter Luftfeuchtigkeit
- Roll-Applikation von 2 Aufträgen innerhalb von 3 bis 6 Stunden möglich (abhängig von Temperatur, Holzart und Auftragsmenge)
- Der Activator ist Isocyanatfrei
- Ist nicht selbstentzündlich
- Auch nach zufügen des Activators noch über 24 Stunden verarbeitbar
- beste Trocknungseigenschaften, ca. 95% der Endhärte werden nach 24 Stunden erreicht
- höchste Beständigkeit: tritt- und abriebfest
- offen- bis geschlossenporige Oberfläche je nach Auftragsmenge möglich
- geeignet für Holz-, Kork-, OSB-Fußböden, Leimhölzer, Küchenarbeitsplatten und Treppen
- enthält kein Kobalt und 2-Butanomonoxin
- sehr geruchsmild
- schmutzunempfindlich
- reißt und blättert nicht
- geprüft nach DIN 68861-1B: widerstandsfähig gegen Wein, Kaffee, Cola, Tee, Bier etc.
- erfüllt DIN EN 71-3: Sicherheit von Spielzeug
- einfach zu pflegen und zu reinigen mit glimtrex® Floor-Care
- einfache Auffrischung mit glimtrex® Intensive-Care
- empfehlenswert für Hausstauballergiker: behandelte Oberfläche ist leicht von Staub und Schmutz zu reinigen

## Oberflächenbehandlung

Schleifen Sie die Holzoberfläche mit 80er bis 120er Körnung. Entfernen Sie den Schmutz und den Schleifstaub. Stellen Sie sicher, dass die Fußbodenheizung mindestens 3 Tage vorher ausgestellt wurde. Das glimtrex® Active-Hartwachs-Öl muss eine Verarbeitungstemperatur von mindestens 18°C haben und der Gebindeinhalt vor Gebrauch gut umgerührt werden. Bevor Sie glimtrex® Active-Hartwachs-Öl auftragen, fertigen Sie bitte ein Muster an.

## Roll-Applikation

Mischen Sie den Activator (5%) in das Active-Hartwachs-Öl und rühren es gründlich um.  
Tragen Sie ca. 25 bis 50g/m<sup>2</sup> (abhängig von der Auftragsform und der Holzart) Hartwachs-Öl-Active gleichmäßig mit einer kurzfloorigen glimtrex® Rolle auf.

Rollen Sie erst quer und anschließend längs zur Faserrichtung des Holzes.

Lassen Sie das glimtrex® Active-Hartwachs-Öl trocknen.

Sollte noch bereits gemischtes Active-Hartwachs-Öl übrig sein, füllen Sie es zurück in das Gebinde und verschließen es. So ist das Öl noch mindestens 24 Stunden nutzbar.

Führen Sie einen Zwischenschliff mit einem glimtrex Multilooppad Korn 120 durch.

Für den zweiten Auftrag benutzen Sie bitte eine kurzfloorige glimtrex® Rolle; Tragen Sie ca. 25g/m<sup>2</sup> bis 50gr/m<sup>2</sup> glimtrex® Active-Hartwachs-Öl auf (abhängig von der Auftragsform und der Holzart).

Nach der Trocknung über Nacht ist die Oberfläche vorsichtig begehbar.

Nach voraussichtlich 24 Stunden kann der Raum wieder voll genutzt werden (Endhärte nach ca. 7 Tagen).

## Regelmäßige Reinigung

- losen Staub entfernen Sie mit einem Besen oder Staubsauger
- zur regelmäßigen feuchten Reinigung und Pflege empfehlen wir glimtrex® Floor-Care, für normale Verschmutzungen geben Sie davon 25-50 ml zu 5 Liter Wasser
- bei stärkeren Verschmutzungen erhöhen Sie die Dosis
- bei sehr starken Verschmutzungen empfehlen wir unseren glimtrex® Remover und das glimtrex® Intensive Care

## Auffrischung des Bodens

- kleine Laufspuren und leichte Kratzer können Sie mit glimtrex® Active-Hartwachs-Öl partiell ausbessern
- in Frage kommende Stelle mit einem Scotch-Pad bearbeiten und anschließend dünn glimtrex® Active-Hartwachs-Öl auftragen
- nach voraussichtlich 4 bis 8 Stunden ist der Boden wieder begehbar
- bei ganzflächiger Behandlung verwenden Sie bitte unser glimtrex® Wax-Polish
- nach voraussichtlich 8 Stunden ist der Boden wieder begehbar
- ebenso möglich ist eine Auffrischung mit unserem glimtrex® Intensive Care; der Auftrag erfolgt mit einem handelsüblichen Wischmopp



### **Verbrauch**

1 Liter reicht für bis zu 35 m<sup>2</sup> je nach Holzart, Saugkraft und Oberflächenbehandlung.

### **Technische Daten**

Erhältlich in den Glanzgraden transparent matt und seidenmatt.

Gebindegröße: **2,5ltr.**

Die Lagerfähigkeit beträgt mindestens 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!

Bitte beachten Sie die neuesten Sicherheitsdatenblätter. Diese finden Sie im Internet unter [www.glimtrex.de/downloads](http://www.glimtrex.de/downloads).

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.