

Produktinfoblatt:

glimtrex[®] SIGNUM 2K-Lack



Produktbeschreibung

Zweikomponenten Hydro-Acrylat-PUR-Lack, hoch abriebbeständig, zähelastisch, füllkräftig, lichtecht mit sehr eleganter Oberflächenausbildung. Weist extreme Beständigkeit gegen Trittsuren und übliche Haushaltschemikalien auf.

Eigenschaften

- extreme Beständigkeit gegen Abnutzung
- lichtecht
- zähelastisch
- wasserbasierend
- umweltfreundlich
- schmutzabweisend
- mit Nässeschutzfunktion durch Wasserabperleffekt
- kurze Trocknungszeiten
- keine Beeinflussung der Holzeigenfarbe
- bester Verlauf für perfekt glatte Oberflächen
- schnelle und einfache Verarbeitung
- optimal abgestimmtes Equipment vom Schliff bis zum letzten Schritt
- Verarbeitungszeit 2 bis 3 Stunden bei Raumtemperatur von 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit
- begehbar nach mindestens 8 Stunden
- Endhärte nach 7 bis 10 Tagen erreicht
- erfüllt DIN 53160: speichelecht
- geprüft nach DIN 68861-1C: widerstandsfähig gegen Wein, Kaffee, Cola, Tee, Bier, etc.
- erfüllt DIN EN 71-3: für Kinderspielzeug geeignet
- einfach zu pflegen und zu reinigen mit glimtrex[®] SIGNUM Floor-Care

Vorbereitung

- führen Sie einen Rohholzschliff mit 80er bis 120er Körnung durch (wir empfehlen unser glimtrex[®] Multiloypad K120)
- entfernen Sie den Schmutz und Schleifstaub gründlich
- stellen Sie sicher, dass die Fußbodenheizung mindestens 3 Tage vorher ausgestellt wurde
- um die Gefahr der Seitenverleimung zu minimieren, empfehlen wir die Fläche vorher mit glimtrex[®] SIGNUM Hydrogrundierung zu behandeln
- Lack vor Gebrauch auf Verarbeitungstemperatur von mindestens 18° C bringen und sorgfältig aufschütteln

- mischen Sie zum glimtrex® SIGNUM 2K-Lack den dazugehörigen Härter bei (0,45 Liter Härter auf 4,5 Liter 2K-Lack)
- nicht im Auftragsbehälter mischen
- keine elektrischen Rührgeräte benutzen; Gefahr der Schaum- bzw. Blasenbildung!
- beim Mischen von kleineren Mengen unbedingt das Mischungsverhältnis 1 zu 10 einhalten, da es sonst zu Glanzgradunterschieden kommen kann
- das gemischte Lackgebilde sofort 1 bis 2 Minuten gut schütteln
- vor dem Ausgießen zur Optimierung des Verlaufs ca. 2 bis 5 Minuten warten und ein Lacksieb einsetzen
- Mischung nur innerhalb der angegebenen Verarbeitungszeit verwenden
- mit Härter versetztes Material nicht in geschlossenen Gebinden lagern

Oberflächenbehandlung

- das Material nicht auf den Boden gießen, sondern aus einem Lackeimer heraus arbeiten
- die Mindestauftragsmenge sollte 100 bis 125g/m² je Auftrag betragen
- tragen Sie den Lack mit der glimtrex® SIGNUM Lackierwalze auf
- Trocknungszeit 2 bis 3 Stunden bei Raumtemperatur von 20° C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit
- führen Sie einen Zwischenschliff mit dem glimtrex® Multiloachpad K120 durch
- tragen Sie die zweite Schicht Lack wie zuvor beschrieben auf
- für eine noch höhere Verschleißfestigkeit, kann bei Bedarf auch der Auftrag einer dritten Schicht Lack mit Zwischenschliff erfolgen
- nach der Trocknung ist der Boden vollständig begehbar

Regelmäßige Reinigung

- für den täglichen Staub und Schmutz genügt ein Besen oder Mopp
- bei der Verwendung eines Staubsaugers benutzen Sie bitte einen Parkettbürstenaufsatz aus dem Fachhandel, um Kratzer zu vermeiden
- stärkeren Schmutz säubern Sie am besten feucht mit glimtrex® SIGNUM Floor-Care als Wasserzusatz
- 25 bis 50ml des glimtrex® SIGNUM Floor-Care reichen auf 5 Liter lauwarmes Wasser (1 Liter glimtrex® SIGNUM Floor-Care reicht i.d.R. für 40 Reinigungen)
- bei sehr starker Verschmutzung erhöhen Sie einfach die Dosis
- achten Sie darauf, dass Sie Ihren Boden nur nebelfeucht wischen und nach Abschluss der Reinigung keine Wasserrückstände auf dem Boden verbleiben
- für eine dauerhafte Schutzfunktion von Anfang an, verwenden Sie bitte das glimtrex® SIGNUM Floor-Care in regelmäßigen Zeitabständen



Achtung Hinweis für SIGNUM 2K-Lack nativus!

Bei einem extrem hohen Gerbsäureanteil in der Eiche kann es zu Farbabweichungen kommen. Bitte unbedingt vorher einen Probeanstrich fertigen.

Technische Daten

Erhältlich in 5 Liter-Gebinden in den Glanzgraden matt, seidenmatt und nativus.

Die Lagerfähigkeit beträgt 26 Wochen im verschlossenen Originalgebinde. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren.

Bitte beachten Sie die neuesten Sicherheitsdatenblätter. Diese finden Sie im Internet unter www.glimtrex.de/downloads.

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.